

Филиал открытого акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть»
«Башнефть-Новоил»
450037, Российская Федерация
Республика Башкортостан, г. Уфа-37
тел.: +7 347 235-850-60, факс + 7347 235-83-10
ИНН 0274051582, ОКПО 67826761
www.bashneft.ru



Branch of open joint stock company
Joint Stock Oil Company Bashneft
Bashneft-Novoil
Ufa-37, Republic of Bashkortostan,
Russian Federation, 450037
phone +7 347 235-85-60, fax +7 347 235-83-10
TIN 0274051582, OKPO 67826761
www.bashneft.ru

Юридический адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 14
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130
ГОСТ 22245-90 с изм.1



Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ02.Н42871, срок действия с 29.01.2014г. по 28.01.2016г.

Код ОКП 02 5612

Номер резервуара 16 Замер резервуара 750 см Масса, предназначенная для отгрузки 300 т

Масса отгруженного продукта 272 т

Дата изготовления 23.01.15 Дата отбора 23.01.15 Отбор произведен по ГОСТ 2517

Дата проведения испытаний 23.01.15 Дата оформления паспорта 23.01.15

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы 0,1 мм -при 25°C -при 0°C, не менее	ГОСТ 11501	91-130 28	95 28
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не ниже	ГОСТ 11506	43	45
3	Растяжимость, см, не менее: -при 25°C -при 0°C	ГОСТ 11505	65 4,0	86 4,5
4	Температура хрупкости, °C, не выше	ГОСТ 11507	-17	ниже 17
5	Температура вспышки, °C, не ниже	ГОСТ 4333	230	253
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C, не более	ГОСТ 18180	5	3,0
7	Индекс пенетрации	По приложению 2	от -1,0 до + 1,0	-0,9

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 22245-90 с изм.1.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510.



Начальник лаборатории
Старший лаборант

Handwritten signature

Лысенко Н.П.

Handwritten signature

Handwritten signature

