

Филиал публичного акционерного общества  
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  
«Башнефть-Новоил»  
450037, Российская Федерация,  
Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
тел. +7 347 235-85-60, факс +7 347 235-83-10  
ИНН 0274051582, ОКПО 67826761  
www.bashneft.ru



**БАШНЕФТЬ**  
Н О В О Й Л

Branch of Public Joint Stock Oil Company Bashneft  
Bashneft-Novoil  
Ufa-37,  
Republic of Bashkortostan,  
Russian Federation, 450037  
phone +7 347 235-85-60, fax +7 347 235-83-10  
TIN 0274051582, OKPO 67826761  
www.bashneft.ru

Юридический адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 10  
Масло – мягчитель (масло ПН-6) марки ПН-6к  
ТУ 38.1011217-89 с изм. 1-7

Код ОКП 02 5395

Партия: Номер резервуара 549 Замер резервуара 741 см Масса, предназначенная для отгрузки 3182  
Дата изготовления 20.07.15 Дата отбора 20.07.15 Отбор произведен по ГОСТ 2517  
Дата проведения испытаний 20.07.15 Дата выдачи паспорта 22.07.15

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 38.1011217- 89	Фактическое значение
1	Вязкость кинематическая: при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	ГОСТ 33	28-40	34,19
2	Показатель преломления при 50 °С	ГОСТ 18995.2	1,515-1,555	1,5180
3	Анилиновая точка, °С	ГОСТ 12329	35-70	64,8
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	230	262
5	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	36	36
6.	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	отсутствие	отм
7	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	следы	следы
8	Массовая доля N-метилпирролидона, %, не более	ГОСТ Р 52532	0,01	отм
9	Групповой химический состав: а) массовая доля парафино-нафтеновых углеводородов, %, не более	ГОСТ 6370	20	14,3
	б) массовая доля смол, %, не более		8	3,40
10	Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	0,950-0,980	0,972

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 38.1011217- 89 с изм. 1-7.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 2 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510



/ Начальник лаборатории  
Старший лаборант

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Лысенко Н.П.

*[Handwritten signature]* Чурова Т.У.